

SILCARTEX® 150 EASY

Productdatablad

Toepassing:		SILCARTEX® 150 EASY is een waterdicht, ademend onderdak met een zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid
Opbouw:	boven:	non-woven polypropyleenweefsel (grijs met zwarte belettering)
	drager:	ademende APTRA UV8 kern
	onder:	non-woven polypropyleenweefsel
Afmetingen:	lengte:	50 m
	breedte:	1,50 m
	pallet:	2250 m²

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Technische specificaties
Gewicht	EN 13859-1	g/m²	150 ± 5%
Dikte	EN 1849-2	mm	0,7 ±15%
Treksterkte	EN 13859-1	N/5cm	MD: 300 ±15% CD: 230 ±15%
Rek bij breuk	EN 13859-1	%	MD: 75-95% CD: 65-85%
Nagelscheurweerstand	EN 13859-1	N	MD: 160 ±15% CD: 180 ±15%
Waterdichtheid	EN 13859-1		klasse W1
Waterkolomweerstand	EN 20811	m	4 (gemiddelde waarde) minimum: 2
UV-bestendigheid	EN 13859-1		6 maanden
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN 13859-1	g/m² x 24 h m	WDD: 850 ± 15% Sd= 0,02 23°C 93/50% RH
		g/m² x 24 h	WDD: 2080 ± 15% Sd= 0,02 38°C 93/50% RH
Dimensionele stabiliteit	EN 13859-1 (80°C)	%	MD: - 0,8<ΔL<0 CD: - 1<ΔL<0
Koude buigtemperatuur	EN 13859-1	°C	- 40
Brandklasse	EN 13859-1		Klasse E
Winddichtheid	EN 13859-1	m³/h m²	< 0,3

De rollen zijn verpakt in een plastic hoes, hierdoor kan bij plotse temperatuurverschillen condensatie optreden.
Voor rollen met zelfklevende naad, zie "specificaties TAPE producten".
Producteigenschappen bij plaatsing in temperatuurzones 200 m boven zeespiegel.
De beste eigenschappen worden gehaald bij directe bescherming van het onderdak.
Eigenschappen worden niet gegarandeerd bij aantasting door andere producten.
Kleurverschillen zijn mogelijk.



EN 13859-1 (onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen)
EN 13859-2 (folies voor toepassing achter gevelbekleding)